

HOMOJEN
KOMPAKT VİNİL

Eclipse T Premium Classic & Spirit

SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	Eclipse T Premium
Döşeme Cinsi	ISO 10581 - EN649	Homojen vinil zemin kaplaması
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	1. tip
CE sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	ISO 10874 - EN 685	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
ISO Sertifikasyonu		Ronneby ISO 9001/14001
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	Eclipse T Premium
Yüzey Güçlendirme		iQ PUR
Toplam Kalınlık	ISO 24346 - EN 428	2.0mm
Toplam Ağırlık/m ²	ISO 23997 - EN430	3000 gr
Teslim Şekli	ISO 24341 - EN426 (rulo)	Yaklaşık 23 x 2 m Stok kodu 21020 _ _ _
	ISO 24342 - EN427 (karo)	61x61 cm = 5.95 m ² (16 karo/kutu) Stok kodu 21021 _ _ _ 30x30 cm = 4.50 m ² (50 karo/kutu) Stok kodu 21022 _ _ _
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	Eclipse T Premium
Boyutsal Stabilite	ISO 23999 - EN434	< %0.40 rulo için ≤ %0.25 karo için
Yangına Karşı Direnç	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Sınıf B _{fl} s1 ≥ 8 Kw/m ² Testi geçti
Aşınma Grubu	hacim kaybı EN660: Bölüm 2	Grup T : ≤ 2.00 mm ³
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1 -- EN433	Yaklaşık 0.03mm
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918 - EN425	Aşınmaz
Esneklik	ISO 24344 - EN 435	Geçti
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	<2kV
Temiz Odalarda Kullanım	ASTM F24 F51	A sınıfı
Radyoaktif kirlenmenin temizlenmesi	ISO 8690	İyi
VOC (Kimyasal organik bileşen) emisyonu	AgBB/DIBt İç mekan hava kalitesi	≤10 µg/m ³ (28 günün sonunda) Platinum
Yerden Isıtma		Uygun- max. 27° C
Isı Direnci	EN 12667/DIN 52612	Yaklaşık 0.01 m ² K/W
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Kimyasal Direnç	ISO 26987 - EN423	İyi direnç
Bakteri Üremesi Direnci	DIN EN 846-A/C	Bakteri üremesini desteklemez
Kayma Direnci	DIN 51130 EN13893 BS 7976-2	R9 ≥0.3 Düşük kayma riski
Kaynak Kordonu Direnci	EN 684	Ortalama değer: ≥240 N/50 mm; Bireysel değerler: ≥180N/50 mm
Renkler		66

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (01/2014)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen'le irtibat kurunuz.