




SERTİFİKASYON & SINIFLANDIRMA	STANDARTLAR	iQ Eminent
Döşeme Cinsi	ISO 10581 - EN649	HomojenTek Katmanlı Vinil Kaplaması
Bağlayıcı İçerik	ISO 10581	1. tip
CE sertifikasyonu	EN 14041	Var
Kullanım Sınıfı	ISO 10874 - EN 685	Ticari: 34 Endüstriyel: 43
ISO Sertifikasyonu		Ronneby ISO 9001/14001
TEKNİK ÖZELLİKLER	STANDARTLAR	iQ Eminent
Yüzey Güçlendirmesi		iQ PUR
Toplam Kalınlık	ISO 24346 - EN428	2.0mm
Toplam Ağırlık/m <sup>2</sup>	ISO 23997 - EN430	2.850 gr
Teslimat Şekli	ISO 24341 - EN426 (rulo)	Yaklaşık 2x23m Stok kodu 21030 ___
	ISO 24342 - EN 427 (karo)	61x61 cm - 1 kutuda 14 karo=5.21 m <sup>2</sup> Stok kodu 21031 ___
TEKNİK PERFORMANS	STANDARTLAR	iQ Eminent
Yangına Karşı Direnç	EN ISO 13501-1	Sınıf B <sub>fl</sub> s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 Kw/m <sup>2</sup>
	EN ISO 11925-2	Testi geçti
VOC (Kimyasal organik bileşen) emisyonu	AğBB/DIBT İç mekan hava kalitesi Floorscore RTS emisyon sınıfı	≤10 µg/m <sup>3</sup> (28 günün sonunda) Platinum SCS sertifikalı M1
Temiz Odalarda Kullanım	ISO 14644-1 ASTM F24 F51	ISO 4. sınıf A sınıfı
Bakteri Üremesi Direnci	DIN EN 846-A/C	Bakteri üremesini desteklemez
Radioaktif kirlenmenin temizlenmesi	ISO 8690 - DIN 25415	Mükemmel
Kimyasal Direnç	ISO 26987 - EN423	Mükemmel
Kayma Direnci	DIN 51130	R9
	EN13893	≥0.3
	BS 7976-2	Düşük kayma riski
Islak Hacimlerde Kullanım	EN 13533 Ek:A GBR onay sistemi	Su geçirmez Sertifikalı
Aşınma Grubu	hacim kaybı EN660: Bölüm 2	Grup T : ≤ 2.0 mm <sup>3</sup>
Kalıcı Batma Direnci	ISO 24343-1 - EN433	Yaklaşık 0.02mm
Boyutsal Stabilite	ISO 23999 - EN434	< %0.40 rulolar için, < %0.25 karolar için
Sandalye Tekerlekleri ile Aşınma	ISO 4918 - EN425	Aşınmaz
Esneklik	ISO 24344 - EN 435	Geçti
Statik Elektriksel Yükleme	EN1815	<2kV
Renk Değişimi (solmazlık)	EN ISO 105-B02	≥ seviye 6
Yerden Isıtma		Uygun- max. 27°C
Isı Direnci	EN 12667	Yaklaşık 0.01 m <sup>2</sup> K/W
Darbe Sesİ Emme	EN ISO 717/2	yaklaşık+4dB
Kaynak Kordonu Direnci	EN 684	Ortalama değer: ≥240 N/50 mm;
		Bireysel değerler: ≥180N/50 mm
Renkler		34

Bu teknik föydeki bilgiler ürünü geliştirme amaçlı olarak değişiklik gösterebilir. (03/2014)

Uygulama, temizlik ve bakım gibi konularda Tarkett'in talimatlarına uyulmalıdır.

Lütfen bu talimatlar için Tarkett Aspen 'le irtibat kurunuz.



\*TVOC AT 28 DAYS

\*EXCEPT FOR RECYCLED CONTENT